

Eikosiegel-Duplo



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Einkomponenten-SH-Lack auf Basis, ölmodifizierter, gesättigter Polyester (Alkydharze) in Kombination mit Harnstoffharzen Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet werden.		
Anwendungsbereich:	Für die rationelle Veredelung von Hölzern im Möbel- und Innenausbau.		
Untergründe:	Trockenes, sauberes, harzfreies Holz und wenn gebeizt wurde, einwandfrei trockene und saubere Flächen.		
Verarbeitung:	Eikosiegel-Duplo wird im Spritzverfahren (Luft, Airless, Airmix) verarbeitet.		
	Auftragsverfahren:	Airless	Airmix
	Spritzdruck:	60 - 80 bar	50 - 60 bar
	Luftdruck:	----	1,5 - 2 bar
	Düsengröße:	0,23 - 0,33 mm	0,23 - 0,33 mm
	Verarbeitungsviskosität:	ca. 23 s/4 mm	ca. 23 s/4 mm
			Becherpistole

			2,5 - 3,5 bar
			1,7 - 2,0 mm
			ca. 20 s/4 mm
	Je nach verwendetem Spritzgerät sind Abweichungen bezüglich Spritzdruck, Luftdruck und Düsengröße möglich. Nicht geeignet zum Walzen und zum Streichen. Bei der Verarbeitung auf der Gießmaschine muß entsprechend eingestellt werden.		
Verdünnung:	Eikosiegel-Duplo ist auf Spritzviskosität eingestellt. Je nach Verarbeitungsverfahren und Bedarf kann mit Verdünnung Nr. 2 verdünnt werden. Als Trocknungszögerer ist bei hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Temperatur Verdünnung Nr. 3 einzusetzen.		
Ergiebigkeit:	Auftragsmenge: 120-140 ml/qm 7-8 qm/l je Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung).		
Trockenzeit:	Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/65% RF): - Griffest nach 30 Minuten. - Schleifbar und Überlackierbar nach 1- 2 Stunden.		
Glanzgrad:	1 = glänzend, 3 = seidenglänzend, 34 = seidenmatt, 4 = halbmatt, 45 = matt 5 = tiefmatt		

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Eikosiegel-Duplo



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Grundierung und Überzüge:

Eikosiegel-Duplo wird sowohl als Grundierung und als Decklack verwendet. Der Einsatz spezieller Grundierungen ist nicht erforderlich. Bei höherer Beanspruchung empfehlen wir, nach einem Zwischenschliff, eine dritte Schicht **Eikosiegel-Duplo** aufzubringen.

Eikosiegel-Duplo tiefmatt wird nur als Schlußlackierung eingesetzt, daher muß immer mit einem höheren Glanzgrad (34 oder 4) grundiert werden.

Bei Exotenhölzern mit stark ausblutenden Inhaltsstoffen ist es notwendig mit **PU-Füllgrund** zu isolieren. In diesen Fällen ist es sogar ratsam, den gesamten Lackaufbau mit DD- bzw. PU-Lacken auszuführen.

Gerätereinigung:

Waschlöser Nr. 52 und **PUG Pinsel- u. Gerätereiniger**

Lagerfähigkeit:

Lackkomponente mindestens 1 Jahr im original - verschlossenen Gebinde lagerfähig. Bei mehrmaligem Öffnen und Teilentnahmen kann es zum Viskositätsanstieg kommen.

Besondere Hinweise:

Geprüft nach
DIN EN 71-3: Sicherheit für Kinderspielzeug (Schwermetall-Migration).

Auf Anforderung senden wir Ihnen den Prüfbericht zu.

Sicherheit:

GefStoffV: Xi = reizend
F = leicht entzündlich
BetrSichV: leicht entzündlich (VBF A I)
ADR/RID: Klasse 3 F 1 II
UN-Code: 1263
VBG 23: Unfallverhütungsvorschrift der BG der Chemischen Industrie
"Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten.

Bitte beachten

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit