

Hartlack K 34 und K 45



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Kombi-Lack auf Basis Cellulose-Kunstharze unter Mitverwendung spezieller Weichmacher, die sich günstig auf eine gute Schleifbarkeit auswirken. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.		
Anwendungsbereich:	Sowohl für den industriellen, als auch handwerklichen Bereich einsetzbare, preiswerte Lackqualität. Besonders geeignet für Decken- und Wandverkleidungen, preiswerte Wohnmöbel, Regalseiten und -böden, sowie preiswerte Serien- und Gebrauchsgüter.		
Untergründe:	Trockenes, sauberes, harzfreies Holz und wenn gebeizt wurde, einwandfrei trockene und saubere Flächen.		
Verarbeitung:	Hartlack K 34 und K 45 wird im Spritzverfahren (Luft, Airless, Airmix) verarbeitet.		
	Auftragsverfahren:	Airless	Airmix
	Spritzdruck:	60 - 80 bar	50 - 60 bar
	Luftdruck:	----	1,5 - 2 bar
	Düsengröße:	0,23 - 0,33 mm	0,23 - 0,33 mm
	Verarbeitungsviskosität:	ca. 30 s/4 mm	ca. 30 s/4 mm
			Becherpistole

			2,5 - 3,5 bar
			1,8 - 2,0 mm
			ca. 25 s/4 mm
	Je nach verwendetem Spritzgerät sind Abweichungen bezüglich Spritzdruck, Luftdruck und Düsengröße möglich. Nicht geeignet zum Walzen und zum Streichen. Bei der Verarbeitung auf der Gießmaschine muß entsprechend eingestellt werden.		
Verdünnung:	Hartlack K 34 und K 45 ist auf Spritzviskosität eingestellt. Je nach Verarbeitungsverfahren und Bedarf kann mit Verdünnung Nr. 2 verdünnt werden. Als Trocknungsverzögerer ist bei hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Temperatur Verdünnung Nr. 3 einzusetzen (max. Zugabemenge 5%).		
Ergiebigkeit:	Auftragsmenge: 120-140 ml/qm 7-8 qm/l je Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung).		
Trockenzeit:	Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/65% RF): - Griffest nach 30 Minuten. - Schleifbar und Überlackierbar nach 1- 2 Stunden.		
Glanzgrad:	34 = seidenmatt, 45 = matt		

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Hartlack K 34 und K 45



Technische Information

Grundierung und Überzüge	Hartlack K 34 und K 45 wird sowohl als Grundierung und als Decklack verwendet. Der Einsatz spezieller Grundierungen ist nicht erforderlich. Wenn es gewünscht wird kann als Grundierung USG 1175 verwendet werden. Bei höherer Beanspruchung empfehlen wir eine dreimalige Beschichtung. Bei Exotenhölzern mit stark ausblutenden Inhaltsstoffen ist es notwendig mit PU-Füllgrund zu isolieren. In diesen Fällen ist es sogar ratsam, den gesamten Lackaufbau mit DD- bzw. PU-Lacken auszuführen.
Gerätereinigung:	Waschlöser Nr. 52 und PUG Pinsel- u. Gerätereiniger
Lagerfähigkeit:	Lackkomponente mindestens 1 Jahr im original - verschlossenen Gebinde lagerfähig. Bei mehrmaligem Öffnen und Teilentnahmen kann es zum Viskositätsanstieg kommen.
Besondere Hinweise:	Geprüft nach DIN EN 71-3: Sicherheit für Kinderspielzeug (Schwermetall-Migration). Auf Anforderung senden wir Ihnen den Prüfbericht zu.
Sicherheit:	GefStoffV: Xi = reizend F = leicht entzündlich BetrsichV: leicht entzündlich (VBF A I) ADR/RID: Klasse 3 F 1 II UN-Code: 1263 VBG 23: Unfallverhütungsvorschrift der BG der Chemischen Industrie "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten.
Bitte beachten:	Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit