

# Hyd-Ro Treppenlack Plus



Öle Wachse Beizen Lacke

## Technische Information

- Charakteristik:** Schadstoffarmes, farbloses Einkomponenten-Überzugsmaterial auf wässriger Basis für die Holzoberflächenveredelung.  
**Hyd-Ro Treppenlack Plus** besitzt eine sehr gute Anfeuerung  
 Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Für die Veredelung von Hölzern im Treppenbau
- Untergründe:** Trockenes, sauberes, harzfreies und geschliffenes Holz. Wenn gebeizt wurde, einwandfrei trockene und saubere Flächen. Bei gerbstoffhaltigen Hölzern wie z.B. Eiche empfehlen wir **Hyd-Ro Möbelsoliergrund**, um einer Gerbstoffreaktion vorzubeugen. Bei hell gebeizten, gerbstoffhaltigen Hölzern ist es zweckmäßig nach dem Beizen mit **Ro-Parkett Sperrgrund** zu isolieren.
- Verarbeitung:** **Hyd-Ro Treppenlack Plus** wird im Spritzverfahren (Luft, Airless, Airmix) verarbeitet.
- | Auftragsverfahren: | Airless        | Airmix         | Becherpistole |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| Spritzdruck:       | 60 - 80 bar    | 50 - 60 bar    | ----          |
| Luftdruck:         | ----           | 1,5 - 2,0 bar  | 2,5 - 3,0 bar |
| Düsengröße:        | 0,22 - 0,33 mm | 0,22 - 0,33 mm | 1,8 - 2,0 mm  |
- Je nach verwendetem Spritzgerät sind Abweichungen bezüglich Spritzdruck, Luftdruck und Düsengröße möglich.  
 Die Verarbeitungstemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten; dies gilt auch für das Trägermaterial, da sonst eine ausreichende Filmbildung nicht mehr gewährleistet werden kann.  
**Hyd-Ro Treppenlack Plus** wird 2-3 x mit einem Zwischenschliff Korn 220 - 240 aufgetragen.
- Verdünnung:** **Hyd-Ro Treppenlack Plus** ist verarbeitungsfertig eingestellt.
- Ergiebigkeit:** Auftragsmenge: ca. 100-120 ml/qm  
 ca. 8-10 qm/l je Schicht (abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung).
- Trockenzeit:** Bei 20°C Raumtemperatur und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit: ca. 2 Stunden.  
 Die Trockenzeit kann durch forcierte Trocknung (max. 50°C) verkürzt werden.
- Glanzgrad:** 45 = matt
- Grundierung und Überzüge:** **Hyd-Ro Treppenlack Plus** wird als Grund- und Decklack verwendet.
- Gerätereinigung:** Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser, bzw. **Verdünnung Nr. 10** auswaschen.  
 Angetrocknetes Material kann mit **Waschlöser Nr. 52** entfernt werden.  
 Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# Hyd-Ro Treppenlack Plus



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

**Lagerfähigkeit:** **Hyd-Ro Treppenlack Plus** kühl, jedoch frostfrei, lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Bei zu großem Luftraum im Gebinde in kleineres Gefäß umfüllen (wegen Rostgefahr keine Blechgebinde verwenden). Im original-verschlossenem Gebinde ist **Hyd-Ro Treppenlack Plus** 6 Monate lagerfähig.

**Besondere Hinweise:** Auch wenn die mit **Hyd-Ro Treppenlack Plus** lackierten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen (20° C/65 % RF) erreicht.

**Sicherheit:**

GefStoffV:	-
BetrSichV:	-
ADR/RID:	-
UN-Code:	-
VBG 23:	-

**Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/08

---

**MBH-Lacke GmbH**

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit