

# Larocell

## - formaldehydfrei -



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

### Technische Information

<b>Charakteristik:</b>	Formaldehydfreier Nitro-Kombilack auf der Basis spezieller Kunstharze in Kombination mit Cellulosenitrat. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.			
<b>Anwendungsbereich:</b>	Im normalen Möbel- und Innenausbau, sowohl für den industriellen, als auch für den handwerklichen Bereich einsetzbare Lackqualität.			
<b>Untergründe:</b>	Trockenes, sauberes, harzfreies Holz und wenn gebeizt wurde, einwandfrei trockene und saubere Flächen.			
<b>Verarbeitung:</b>	<b>Larocell</b> wird als Grundierung und Decklack eingesetzt. <b>Larocell</b> wird vorwiegend im Spritzverfahren verarbeitet.			
	<b>Auftragsverfahren:</b>	<b>Airless</b>	<b>Airmix</b>	<b>Becherpistole</b>
	Spritzdruck:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
	Luftdruck:	----	1,5 - 2 bar	2,5 - 3,5 bar
	Düsengröße:	0,23 - 0,33 mm	0,23 - 0,33 mm	1,8 - 2,0 mm
	Verarbeitungsviskosität:	ca. 35 s/4 mm	ca. 35 s/4 mm	ca. 25 s/4 mm
	Je nach verwendetem Spritzgerät sind Abweichungen bezüglich Spritzdruck, Luftdruck und Düsengröße möglich. Nicht geeignet zum Walzen und zum Streichen. Bei der Verarbeitung auf der Gießmaschine muß entsprechend eingestellt werden (vorherige Rücksprache im Werk erforderlich).			
<b>Verdünnung:</b>	<b>Larocell</b> ist auf Spritzviskosität eingestellt. Je nach Verarbeitungsverfahren und Bedarf kann mit <b>Verdünnung Nr. 2</b> verdünnt werden. Als Trocknungsverzögerer ist bei hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Temperatur <b>Verdünnung Nr. 3</b> einzusetzen.			
<b>Ergiebigkeit:</b>	Auftragsmenge: ca. 120 ml/qm 7-8 qm/l je Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung).			
<b>Trockenzeit:</b>	Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/65% RF): - Griffest nach 30 Minuten. - Schleifbar und überlackierbar nach 1- 2 Stunden.			
<b>Glanzgrad:</b>	34 = seidenmatt, 4 = halbmatt, 45 = matt			

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# Larocell

## - formaldehydfrei -




---

### Technische Information

<b>Grundierung und Überzüge:</b>	<b>Larocell</b> wird als Grundierung und als Decklack verwendet. Der Einsatz einer speziellen Grundierung ist nicht vorgesehen. Bei höherer Beanspruchung empfehlen wir nach Zwischenschliff eine dritte Schicht aufzubringen.										
<b>Gerätereinigung:</b>	<b>Waschlöser Nr. 52</b> und <b>PUG Pinsel- u. Gerätereiniger</b>										
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Lackkomponente mindestens 1 Jahr im original - verschlossenen Gebinde lagerfähig. Bei mehrmaligem Öffnen und Teilentnahmen kann es zum Viskositätsanstieg kommen.										
<b>Sicherheit:</b>	<table> <tr> <td>GefStoffV:</td> <td>Xi = reizend F = leicht entzündlich</td> </tr> <tr> <td>BetrSichV:</td> <td>leicht entzündlich (VBF A I)</td> </tr> <tr> <td>ADR/RID:</td> <td>Klasse 3 F 1 II</td> </tr> <tr> <td>UN-Code:</td> <td>1263</td> </tr> <tr> <td>VBG 23:</td> <td>Unfallverhütungsvorschrift der BG der Chemischen Industrie "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten.</td> </tr> </table>	GefStoffV:	Xi = reizend F = leicht entzündlich	BetrSichV:	leicht entzündlich (VBF A I)	ADR/RID:	Klasse 3 F 1 II	UN-Code:	1263	VBG 23:	Unfallverhütungsvorschrift der BG der Chemischen Industrie "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten.
GefStoffV:	Xi = reizend F = leicht entzündlich										
BetrSichV:	leicht entzündlich (VBF A I)										
ADR/RID:	Klasse 3 F 1 II										
UN-Code:	1263										
VBG 23:	Unfallverhütungsvorschrift der BG der Chemischen Industrie "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten.										

#### Bitte beachten

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

---

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit