

DuoCryl Härter



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

- Charakteristik:** Reaktionskomponente auf Basis von Polyisocyanaten für DD-bzw. PU Lacke. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Härterkomponente für **DuoCryl Profi, DuoCryl Top, DuoCryl HF, DuoCryl Plus, DuoCryl Natureffekt, DuoCryl Hochglanz, DuoCryl Color ringfest, DuoCryl Effektlacke, 2 K-PUR-Treppenlack, PUR-Isolierfüller, RoCryl Color, Ro-UniPur, PU-Füllgrund**
- Mischungsverhältnis:** Das auf dem Lackgebinde angegebene Mischungsverhältnis ist einzuhalten
- Besondere Hinweise:** Der Härter ist feuchtigkeitsempfindlich und kann durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit unbrauchbar werden. Daher nach jeder Entnahme das Gebinde sofort wieder gut verschließen.
- Gerätereinigung:** **Waschlöser Nr. 52** und **PUG Pinsel- u. Gerätereiniger**
- Lagerfähigkeit:** Mindestens 1 Jahr im original - verschlossenen Gebinde lagerfähig. Bei mehrmaligem Öffnen und Teilentnahmen kann die Viskosität ansteigen.
- Sicherheit:**
- | | |
|------------|---|
| GefStoffV: | Xi = reizend
entzündlich |
| BetrSVer: | entzündlich (VBFA II) |
| ADR/RID: | Klasse 3 F1 III |
| UN-Code: | 1263 |
| VBG 23: | Unfallverhütungsvorschrift der BG der Chemischen Industrie
"Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten. |
- Außerdem ist das Merkblatt ZH 1/181 der BG der chemischen Industrie "Umgang mit PUR-Anstrichstoffen" zu beachten.
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit