

# Schleifen mit Festool- Schleifgeräten und -Schleifmitteln



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

## Technische Information

Lacksystem	Schleifgerät und Zubehör	Schleifpapier
PUR-Isolierfüller Trocknung mind. 5 Stunden, besser über Nacht	Excenterschleifer ES 150/3 mit Schleifteller W	Zwischenschliff: Titan P 280 Endschliff: Titan P 280-320
PU-Füllgrund Trocknung: ca. 5 Stunden	Excenterschleifer ES 150/3 mit Schleifteller W	Titan P 280 - 320
PU-Möbel-Rapid Trocknung: ca. 2 Stunden	Excenterschleifer ES 150/3 mit Schleifteller W	Titan P 280 - 320
DuoCryl Profi Trocknung: ca. 2 Stunden	Excenterschleifer ES 150/3 mit Schleifteller W	Titan P 280 - 320
DuoCryl Top Trocknung: ca. 2 Stunden	Excenterschleifer ES 150/3 mit Schleifteller W	Titan P 280 - 320
DuoCryl HF Trocknung: ca. 2 Stunden	Excenterschleifer ES 150/3 mit Schleifteller W	Titan P 280 - 320
DuoCryl Plus Trocknung: ca. 2 Stunden	Excenterschleifer ES 150/3 mit Schleifteller W	Titan P 280 - 320
2-K-PUR-Treppenlack Trocknung: ca. 2 Stunden	Excenterschleifer ES 150/3 mit Schleifteller W	Titan P 280 - 320
DuoCryl Color Ringfest Trocknung: ca. 2 Stunden	Excenterschleifer ES 125 mit Schleifteller W	Titan P 280 - 320
DuoCryl Hochglanz Trocknung nach jeder Beschichtung über Nacht	Zwischenschliff: Excenterschleifer ES 150/3 Endschliff: Excenterschleifer EQ 125 EQ mit Schleifteller W	Zwischenschliff: Titan P 280 - 400 Endschliff: Titan P 800

**Achtung:** Unbedingt technische Merkblätter zu den einzelnen Produkten beachten. Zu lange Aushärtungszeiten verschlechtern die Haftung der einzelnen Lackschichten.  
Geschliffene Lackoberflächen sind ohne lange Zwischenlagerung zu beschichten.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# Schleifen mit Festool- Schleifgeräten und -Schleifmitteln



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

### Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit

Stand 05/06

---

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit