

# Perl-Kristall auf MDF-Platten



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

---

<b>Vorbereitung des</b>	Kanten mit Körnung 180 schleifen. Wenn nötig mit Spachtel (z.B. Bao Kunststoff- <b>Untergrundes (MDF)</b> :spachtel 250 weiß) ausspachteln. Nach Trocknung mit Körnung 180 schleifen.
<b>Grundbeschichtung:</b>	<p>1) 1 x <b>PU-Isoliergrund 88</b> (Airmix oder Becherpistole)</p> <p><u>Mischungsverhältnis</u> 20:1 mit <b>Rapid-Härter 88</b> Trocknung: 2 Stunden bei Raumtemperatur (20° C) Zwischenschliff Körnung 120-220</p> <p>Kanten und gefräzte Teile müssen 2 x isoliert werden. Eine Zwischentrocknungszeit ist nicht nötig.</p> <p>1-2 x <b>DD-Füller weiß</b> (Airmix oder Becherpistole)</p> <p><u>Mischungsverhältnis</u> 3:1 Gewichtsteile mit <b>DD-Härter 74</b> oder 2:1 Volumenteile mit <b>DD-Härter 74</b> Je nach Bedarf kann mit <b>DD-Verdünnung Nr. 20</b> verdünnt werden. Trocknung: 4 Stunden bei Raumtemperatur (20°C). Zwischenschliff: Körnung 280-360 oder</p> <p>2) 1-2 x <b>PUR-Isolierfüller</b> (Airmix oder Becherpistole)</p> <p><u>Mischungsverhältnis</u> 5:1 Gewichtsteile mit <b>DuoCryl Härter/PU-Isolierfüller-Härter S</b> oder 4:1 Volumenteile mit <b>DuoCryl Härter/PU-Isolierfüller-Härter S</b> Je nach Bedarf kann mit <b>DD-Verdünnung Nr. 20</b> verdünnt werden. Trockenzeit mind. 5 Stunden bei Raumtemperatur (20°C), besser ist eine Trocknung über Nacht. Zwischenschliff: Körnung 280-360</p>
<b>Farbbeschichtung:</b>	<p>1 x <b>PU-Perlmutteffekt</b></p> <p><u>Mischungsverhältnis</u> 10:1 mit Härter 74 Trockenzeit: keine</p>
<b>Effektlackierung:</b>	<p><b>Spezialverdünnung Nr. 00081</b> Die Spezialverdünnung Nr. 00081 wird mit der Fließbecherpistole tropfenartig mit geringem Druck aufgetragen. Trocknung: 3-4 Stunden</p>

Bitte wenden!

---

**MBH-Lacke GmbH**

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# Perl-Kristall auf MDF-Platten



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

### Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Ver-arbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

---

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit