

Terracotta-Effekt

(Arbeitsanleitung)



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Vorbereiten des Untergrundes:

Kanten mit Körnung 180 schleifen. Wenn nötig mit Spachtel (z.B. Bao Kunststoffspachtel 250 weiß) ausspachteln. Nach Trocknung mit K 180 schleifen.

Grundbeschichtung:

- 1) 1 x **PU-Isoliergrund** (Airmix oder Becherpistole)
Trockenzeit: 2 Stunden bei Raumtemperatur (20°C)
Zwischenschliff: Körnung 180-220
Kanten und gefräste Teile müssen 2 x isoliert werden.
Eine Zwischentrocknungszeit ist nicht nötig.
1-2 x **DD-Füller weiß** (Airmix oder Becherpistole)
Je nach Bedarf kann mit **DD-Verdünnung Nr. 20** verdünnt werden.
Trockenzeit: 4 Stunden bei Raumtemperatur (20° C)
Zwischenschliff: Körnung 280-360

oder

- 2) 1-2 x PUR-Isolierfüller (Airmix oder Becherpistole)
Je nach Bedarf kann mit **DD-Verdünnung Nr. 20** verdünnt werden.
Trockenzeit: mind. 5h bei Raumtemperatur (20°C), besser ist eine Trocknung über Nacht.
Zwischenschliff: Körnung 280-360

Terracotta-Effekt:

Ro-Aqua Strichlack muß vor der Verarbeitung sorgfältig aufrühren und **Ro-Aqua Strichlack** gelb und braun nacheinander satt mit dem Pinsel auftragen. Mit Trikottappen oder Packpapier den Ro-Aqua Strichlack verwischen und austupfen. Nach einer Trocknung von ca. 16 Stunden (über Nacht) 20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit wird die ausgetupfte Fläche mit **DuoCryl Metalleffekt** ca. RAL 2013 eingenebelt. Nicht zu gleichmäßig und nicht zu satt ablackieren. Hierzu ist es zweckmäßig den **DuoCryl Metalleffekt** mit ca. 20-30% **DD-Verdünnung Nr. 20** zu verdünnen. Nach einer Trocknung von ca. 2 Stunden 20°C /65% rel. Luftfeuchtigkeit wird mit **DuoCryl Top 5** ablackiert.

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit