

Ahorn-Beize



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

- Charakteristik:** **AHORN-BEIZE** ist eine wässrige Kombination von Farbmitteln und Additiven, die den Charakter von Ahorn und Vogelaugenahorn besonders hervorheben. Die speziellen Additive begünstigen das gute Eindringen ins Holz und unterstützen eine gleichmäßige Ausbildung des Beizbildes. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.
- Anwendungsbereich:** Geeignet für Ahorn- und Vogelaugenahorn im gesamten Möbel- und Innenausbau.
- Untergründe:** Trockenes, harz- und ölfreies Holz, geschliffen evtl. gewässert. Der Untergrund muß sauber und tragfähig sein. Insbesondere ist darauf zu achten, daß die Poren frei von Schleifstaub sind um Fehler im Beizbild zu vermeiden.
- Verarbeitung:** **AHORN-BEIZE** wird mit der Spritzpistole (Luftpistole oder Airmix - nicht geeignet ist Airless) oder mit dem Beizpinsel aufgetragen. Die Auftragsmenge richtet sich nach der Saugfähigkeit des Holzes. Die Fläche soll gleichmäßig mit Beizflüssigkeit befeuchtet sein. Beim Spritzauftrag empfehlen wir einen Beizüberschuß aufzubringen und dann die Beize mit einem Vertreiberpinsel (Kunststoffborsten) erst quer und dann längs zur Holzfaser zu vertreiben. Dadurch wird eine bessere Porenbetzung erreicht. Weitere wichtige Hinweise finden Sie im Technischen Merkblatt "Zehn Gebote für die Beizarbeit".
- Verdünnung:** **Ahorn-Beize** ist gebrauchsfertig eingestellt und kann nicht mit Wasser verdünnt werden. Zum Aufhellen muß unbedingt **Ahorn-Beize farblos** verwendet werden. Je nach Farbton und Aufhellungsgrad ist mit einer Verminderung der Lichtechtheit zu rechnen. Alle Farbtöne der **Ahorn-Beize** sind untereinander mischbar. Zum Abtönen eignen sich **Ro-Aqua-Tönkonzentrat F**. Bitte Technische Merkblätter beachten.
- Ergiebigkeit:** Auftragsmenge: ca. 100-120 ml/qm
8-10 qm/l (abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung).
- Trockenzeit:** Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/65% relative Luftfeuchtigkeit): 6-8 Stunden
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.
Überlackierbar: Bei lösemittelhaltigen Lacken nach ca. 6 Stunden, bei Wasserlacken nach ca. 2 Stunden.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Ahorn-Beize



Technische Information

Grundierung und Überzüge:

Flächen die mit **Ahorn-Beize** gebeizt wurden, können nicht ohne Überzug bleiben. Durch unterschiedliches Überzugsmaterial z. B. lösemittelhaltige Lacke, Wasserlacke kann sich der Beiz-Farbtön verändern. Je nach verwendetem Beizton empfehlen wir, um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, den Zusatz von **Rolikon** (Lichtschutzkonzentrat), bzw. Lacke zu verwenden, die Lichtschutz enthalten, z. B. **PU-Möbel-Rapid**, **DuoCryl-Serie** oder **Aquarol HQ Möbel-lack**.

Der Einsatz des Überzugmaterials richtet sich nach dem vorgesehenen Verwendungszweck und der Beanspruchung der Oberfläche.

Gerätereinigung:

Mit warmen Wasser.

Besondere Hinweise:

- Vor der eigentlichen Beizarbeit ist unbedingt auf dem zur Verwendung kommenden Holz eine Probebeizung durchzuführen. Holz ist ein Naturprodukt und kann je nach Inhaltsstoffen und Wuchsgebiet verschieden reagieren und Farbabweichungen aufweisen.
Bewahren Sie in jedem Fall das Beizmuster auf.
- Bei größeren Arbeiten ist darauf zu achten, daß die Beize aus einer Charge stammt. Reicht die Menge nicht aus, so müssen die einzelnen Chargen vor der Verarbeitung gemischt werden. Bei einem neuen Gebinde muß wieder eine Probebeizung gemacht werden.

Lagerfähigkeit:

Im Original-Gebinde mind. 1 Jahr. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes mit Teilentnahmen ist es möglich, daß Bakterien eindringen, die enthaltene Farbextrakte angreifen und somit den Farbtön verändern können.

Vor Frost schützen!

Sicherheit:

GefStoffV: keine Kennzeichnung

BetrSichV: -

ADR/RID: -

VBG 23: -

WGK: 1

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit