

# Antik- Wischbeize



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

---

<b>Charakteristik:</b>	Kombination spezieller Öle und feinstverteilter, besonders lichtechter Pigmente in Lösemittel. Es handelt sich bei <b>ANTI-KWISCHBEIZE</b> um Spezialbeizen, die im Farbton jeweils auf den Alterungston der betreffenden Möbelstücke abgestimmt werden. Sie sollten nicht als Universalbeizen angesehen werden. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
<b>Anwendungsbereich:</b>	Nur im Innenausbau für Wohn- und Schlafmöbel, sowie im Hotel- und Gaststättenausbau. Besonders eignet sich <b>ANTI-KWISCHBEIZE</b> für profilierte Stücke aus Eiche, Nußbaum, Kirschbaum, Fichte und Kiefer. <b>Bitte beachten: ANTI-KWISCHBEIZE</b> ist nicht für vollflächige Anwendung geeignet. Nicht geeignet für außenverbautes Holz!
<b>Untergründe:</b>	Bereits im Grundton gebeizte und vorgrundierte Holzflächen. Zum Beizen eignen sich je nach Holzart <b>KKB-</b> , <b>KIRSCHBAUM-</b> , <b>NATUREFFEKT-PS-</b> , bzw. <b>Positiv-Holzeffekt-Beizen</b> Keine <b>RUSTIKAL-LACK-BEIZEN</b> verwenden, da hierbei der rustikale Effekt störend wirkt.
<b>Verarbeitung:</b>	Auf die gebeizte, vorgrundierte, geschliffene und sorgfältig entstaubte Fläche wird <b>ANTI-KWISCHBEIZE</b> nur dort, wo erforderlich (also entlang der Profile, bei Kanten und Ecken, in Ausfräsungen und Wurmlöchern u.ä.) mit Pinsel oder Lappen satt aufgetragen. Nach guter Durchtrocknung der Beize (ca. 2-3 Stunden) wird mit einem weichen Lappen, der mit <b>SCHLEIFFLÜSSIGKEIT V 60</b> getränkt ist, der gewünschte Effekt ausgewischt. Je nachdem, wie stark der Lappen getränkt wurde, wird mehr oder weniger stark die Beize entfernt. Ist der endgültige Effekt erreicht, wird wie gewohnt lackiert. Weitere wichtige Hinweise finden Sie im Merkblatt „Zehn Gebote für die Beizarbeit“.
<b>Verdünnung:</b>	<b>ANTI-KWISCHBEIZE</b> wird gebrauchsfertig geliefert und sollte nicht verdünnt werden. Zum eventuellen Aufhellen kann <b>SCHLEIFFLÜSSIGKEIT V 60</b> zugesetzt werden. Andere Verdünner, insbesondere Nitroverdünner sind ungeeignet.
<b>Ergiebigkeit:</b>	Ca. 5-10qm/l; stark abhängig vom gewünschten Effekt.
<b>Trockenzeit:</b>	Die mit <b>ANTI-KWISCHBEIZE</b> gebeizte Fläche kann zwar bei einiger Übung sofort ausgewischt werden, zweckmäßig lässt man jedoch die gebeizte Fläche ca. 2-3 Stunden trocknen.
<b>Grundierung und Überzüge:</b>	Zum Grundieren und Endlackieren muß PU-Möbel-Rapid verwendet werden.
<b>Gerätereinigung:</b>	Gebrauchte Arbeitsgeräte können mit <b>WASCHLÖSER Nr. 52</b> oder <b>PUG</b> Pinsel- u. <b>Gerätereiniger</b> gereinigt werden.

Bitte wenden!

---

**MBH-Lacke GmbH**

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# Antik- Wischbeize



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

- Lagerfähigkeit:** Im original-verschlossenen Gebinde ist **ANTIK-WISCHBEIZE** mindestens 1 Jahr lagerfähig.
- Besondere Hinweise:** **ANTIK-WISCHBEIZE** setzt ab und sollte vor und während der Verarbeitung gut aufgerührt werden.
- Vor der eigentlichen Beizarbeit ist unbedingt auf dem zur Verwendung kommenden Holz eine Probebeizung durchzuführen. Holz ist ein Naturprodukt und kann je nach Inhaltsstoffen und Wuchsgebiet verschieden reagieren und Farbabweichungen aufweisen.
- Bewahren Sie in jedem Fall das Beizmuster auf.
- Bei größeren Arbeiten ist darauf zu achten, daß die Beize aus einer Charge stammt. Reicht die Menge nicht aus, so müssen die einzelnen Chargen vor der Verarbeitung gemischt werden. Bei einem neuen Gebinde muß wieder eine Probebeizung gemacht werden.
- Sicherheit:**
- |            |  |
|------------|--|
| GefStoffV: | F = leicht entzündlich   |
| BetrSichV  | leicht entzündlich (VBF A I)   |
| ADR/RID:   | KI 3 F 1 II  |
| UN-Code:   | 1263   |
| VBG 23:    | Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie<br>"Verarbeitung von Anstrichstoffen" |
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
- Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
- Stand 04/06

---

**MBH-Lacke GmbH**

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit