

Antik-Wischbeize für DuoCryl



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	<p>Kombination von feinstverteilten, besonders lichtechten Farbmitteln in speziellen Lösemitteln und Additiven.</p> <p>Antik-Wischbeize für DuoCryl ist eine Spezialbeize, die im Farbton jeweils auf den Alterungston der betreffenden Möbelstücke abgestimmt wird. Sie ist keine Universalbeize.</p> <p>Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.</p>
Anwendungsbereich:	<p>Im Innenausbau für den gesamten Möbel- und Objektbereich. Besonders eignet sich Antik-Wischbeize für DuoCryl für profilierte Stücke aus Eiche, Nußbaum, Kirschbaum, Fichte und Kiefer.</p> <p>Nicht für außenverbautes Holz verwenden.</p>
Untergründe:	<p>Bereits im Grundton gebeizte und vorgrundierte Holzflächen. Zum Beizen eignen sich, je nach Holzart, KKB-, KIRSCHBAUM-, NATUREFFEKT-PS-, bzw. Positiv-Holzeffekt-Beizen. Keine RUSTIKAL-LACK-BEIZEN verwenden, da hierbei der rustikale Effekt störend wirkt. Zum Grundieren und Decklackieren muß DuoCryl Profi, DuoCryl Top, DuoCryl HF oder DuoCryl Natureffekt verwendet werden.</p>
Verarbeitung:	<p>Antik-Wischbeize für DuoCryl wird auf die gebeizte und vorgrundierte Fläche im Spritzverfahren aufgetragen..</p> <p>Trockenzeit nach der Grundierung: Über Nacht (20° C/65% Luftfeuchtigkeit).</p> <p>Wird nur 1 x grundiert, so bekommt man ein rustikales, verschleiertes Beizbild. Soll das Beizbild klarer und reiner sein, so muß 2 x grundiert werden. Anschließend wird ohne Lackzwischen Schliff Antik-Wischbeize für DuoCryl im Spritzverfahren (Fließbecherpistole, Düsendgröße 1,2 mm, Spritzdruck 2,5 bar) aufgetragen. Der Auftrag erfolgt nur dort, wo er erforderlich ist, also entlang der Profile, an Kanten und Ecken, in Ausräsungen und Wurmlöchern u.ä..Bei vollflächiger Anwendung kann eine zu hohe Auftragsmenge zu Haftungsstörungen führen. Nach guter Durchtrocknung der Beize wird mit Stahlwolle Nr. 5 oder Schleifvlies farblos der gewünschte Effekt ausgeschliffen. Falls nötig, und um ein klareres Oberflächenbild zu erhalten, kann mit Antik-Wischbeize für DuoCryl farblos oder Verdünnung Nr. 60 angelöst und ausgewischt werden.</p>
Verdünnung:	<p>Antik-Wischbeize für DuoCryl wird gebrauchsfertig geliefert und darf nicht verdünnt werden. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Zum eventuellen Aufhellen kann Antik-Wischbeize für DuoCryl farblos zugesetzt werden. Je nach Farbton und Aufhellungsgrad ist mit einer Verminderung der Lichtechtheit zu rechnen.</p>
Ergiebigkeit:	Ca. 15 qm/l; stark abhängig vom gewünschten Effekt.
Trockenzeit:	Die mit Antik-Wischbeize für DuoCryl behandelte Fläche ist nach ca. 15 - 30 Minuten staubtrocken und muß in einem Zeitraum von 1-3 Stunden überlackiert werden (20° C/65% Luftfeuchtigkeit).
Grundierung und Überzüge:	Zum Grundieren und Endlackieren muß DuoCryl Profi, DuoCryl Top, DuoCryl HF oder DuoCryl Natureffekt verwendet werden.

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Antik-Wischbeize für DuoCryl



Technische Information

- Gerätereinigung:** Gebrauchte Arbeitsgeräte können mit **Waschlöser Nr. 52** oder **PUG Pinsel- u. Gerätereiniger** gereinigt werden.
- Lagerfähigkeit:** Im original-verschlossenen Gebinde ist **Antik-Wischbeize für DuoCryl** mindestens 1 Jahr lagerfähig.
- Besondere Hinweise:** **Antik-Wischbeize für DuoCryl** muß vor und während der Verarbeitung gut aufgerührt werden.
- Vor der eigentlichen Beizarbeit ist unbedingt auf dem zur Verwendung kommenden Holz eine Probebeizung durchzuführen. Holz ist ein Naturprodukt und kann je nach Inhaltsstoffen und Wuchsgebiet verschieden reagieren und Farbabweichungen aufweisen.
- Bewahren Sie in jedem Fall das Beizmuster auf.
- Bei größeren Arbeiten ist darauf zu achten, daß die Beize aus einer Charge stammt. Reicht die Menge nicht aus, so müssen die einzelnen Chargen vor der Verarbeitung gemischt werden. Bei einem neuen Gebinde muß wieder eine Probebeizung gemacht werden.
- Sicherheit:**
- | | |
|------------|--|
| GefStoffV: | F = Leicht entzündlich |
| BetrSichV: | leicht entzündlich (VBF A I) |
| ADR/RID: | Klasse 3 F 1 II |
| UN-Code: | 1263 |
| VBG 23: | Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie
"Verarbeitung von Anstrichstoffen" |
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
- Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit