

Aqua-Rustikal- Beize



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Aqua-Rustikal-Beize ist eine wässrige Spezialbeize mit Pigmenten und Farbstoffen, die den Charakter von grobporigen Hölzern besonders hervorheben. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.
Anwendungsbereich:	Zur Erzielung rustikaler Effekte auf grobporigen Laubhölzern im Möbel- und Innenausbau, im Wohn-, Gaststätten- und Hotelbereich sowie im Objektbereich.
Untergründe:	Trockenes, harz- und ölfreies Holz, geschliffen evtl. gewässert. Der Untergrund muß sauber und tragfähig sein. Insbesondere ist darauf zu achten, daß die Poren frei von Schleifstaub sind um Fehler im Beizbild zu vermeiden.
Verarbeitung:	Aqua-Rustikal-Beize wird mit der Spritzpistole (Luftpistole oder Airmix - nicht geeignet ist Airless) oder mit dem Beizpinsel mit einem leichten Beiz-Überschuß aufgetragen. Nach dem Aufbringen der Beize wird die Beize mit einem Beizpinsel erst quer dann längs zur Faserrichtung vertrieben. Um ein klares Beizbild zu erhalten wird nach kurzer Einwirkzeit der Beizüberschuß mit einem sauberen fusselfreien Lappen erst quer und dann längs zur Faserrichtung abgenommen. Weitere wichtige Hinweise finden Sie im Technischen Merkblatt "Zehn Gebote für die Beizarbeit".
Verdünnung:	Aqua-Rustikal-Beize ist gebrauchsfertig eingestellt und darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Zum Aufhellen muß unbedingt Aqua-Rustikal-Beize farblos verwendet werden. Je nach Farbton und Aufhellungsgrad ist mit einer verminderten Lichtechtheit zu rechnen. Alle Farbtöne der Aqua-Rustikal-Beize sind untereinander mischbar. Zum Abtönen eignet sich Ro-Aqua-Tönkonzentrat P (max. 5 %). Bitte Technisches Merkblatt beachten.
Ergiebigkeit:	Auftragsmenge: ca. 80 ml/qm Ca. 10-12 qm/l (abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung).
Trockenzeit:	Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/65% relative Luftfeuchtigkeit): 6-8 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.
Grundierung und Überzüge:	Flächen die mit Aqua-Rustikal-Beize gebeizt wurden, können nicht ohne Überzug bleiben. Durch unterschiedliches Überzugsmaterial z. B. lösemittelhaltige Lacke, Wasserlacke kann sich der Beiz-Farbton verändern. Je nach verwendeter Holzart und Beizton empfehlen wir, um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, den Zusatz von Rolikon (Lichtschutzkonzentrat), bzw. Lacke zu verwenden, die Lichtschutz enthalten, z. B. PU-Möbel-Rapid , DuoCryl-Serie oder Aquarol HQ Möbellack . Der Einsatz des Überzugmaterials richtet sich nach dem vorgesehenen Verwendungszweck und der Beanspruchung der Oberfläche.

Bitte wenden!

Ludwig Rosner KG

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Aqua-Rustikal- Beize



Technische Information

- Gerätereinigung:** Mit Wasser.
- Besondere Hinweise:**
- Vor der eigentlichen Beizarbeit ist unbedingt auf dem zur Verwendung kommenden Holz eine Probebeizung durchzuführen. Holz ist ein Naturprodukt und kann je nach Inhaltsstoffen und Wuchsgebiet verschieden reagieren und Farbabweichungen aufweisen.
Bewahren Sie in jedem Fall das Beizmuster auf.
 - Bei größeren Arbeiten ist darauf zu achten, daß die Beize aus einer Charge stammt. Reicht die Menge nicht aus, so müssen die einzelnen Chargen vor der Verarbeitung gemischt werden. Bei einem neuen Gebinde muß wieder eine Probebeizung gemacht werden.
- Lagerfähigkeit:** Im Original-Gebinde mind. 1 Jahr. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes mit Teilentnahmen ist es möglich, daß Bakterien eindringen, die enthaltene Farbextrakte angreifen und somit den Farbton verändern können.
Vor Frost schützen!
- Sicherheit:**
- GefStoffV: keine Kennzeichnung
 BetrSichV: -
 ADR/RID: -
 VBG 23: -
 WGK: 1
- Bitte beachten:**
- Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
- Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
- Stand 02/04

Ludwig Rosner KG

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit