

KKB-Beize



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Kombination von Farbstoffen, Farbextrakten und speziellen Beizenchemikalien in wässriger, flüssiger Form. Die Lösung enthält bereits aktive Benetzungsmittel und ist ohne jeden weiteren Zusatz gebrauchsfertig. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet werden.
Anwendungsbereich:	KKB-Beize ist im gesamten Möbel- und Innenausbau, bis auf wenige Ausnahmen, für alle Holzarten verwendbar. Besonders stark harzhaltige Hölzer müssen vor dem Beizen gründlich entharzt werden.
Untergründe:	Trockenes, sauberes, harz- und ölfreies Holz. Vor dem Beizen muß einwandfrei geschliffen, evtl. auch vorher gewässert werden. Es ist darauf zu achten, daß Flächen und Poren von Schleifstaub befreit werden, um Fehler im Beizbild zu vermeiden.
Verarbeitung:	KKB-Beize ist gebrauchsfertig und wird ohne weitere Zusätze mit Pinsel oder Beizschwamm gut naß aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Anschließend wird der Überschuß sofort abgenommen. Es ist möglich KKB-Beize durch Zugabe von KKB-Spritzzusatz auch spritzbar einzustellen. Achtung! Die Beize wird dadurch heller und muß entsprechend satter, bzw. 2 x gespritzt (naß in naß) werden. Weitere wichtige Hinweise finden Sie im Merkblatt "Zehn Gebote für die Beizarbeit".
Verdünnung:	KKB-Beize ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Zum Aufhellen der einzelnen Farbtöne kann KKB-Beize farblos eingesetzt werden. Je nach Farbton und Aufhellungsgrad ist mit einer Verminderung der Lichtechtheit zu rechnen.
Ergiebigkeit:	8-12 qm/l (abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung). Beim Einsatz von KKB-Beize in spritzbarer Einstellung liegt die Ergiebigkeit bei ca. 5-8 qm/l.
Trockenzeit:	Ca. 5-6 Stunden bei 20°C Raumtemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit. Es ist möglich im Trockenkanal bei erhöhter Temperatur forciert zu trocknen. Überlackierbar: Bei lösemittelhaltigen Lacken nach ca. 6 Stunden, bei Wasserlacken nach ca. 2 Stunden.
Grundierung und Überzüge:	Flächen die mit KKB-Beize gebeizt wurden, können nicht ohne Überzug bleiben. Durch unterschiedliches Überzugsmaterial z. B. lösemittelhaltige Lacke, Wasserlacke kann sich der Beiz-Farbtöne verändern. Je nach verwendeter Holzart und Beizton empfehlen wir, um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, den Zusatz von Rolikon (Lichtschutzkonzentrat), bzw. Lacke zu verwenden, die Lichtschutz enthalten, z. B. PU-Möbel-Rapid , DuoCryl-Serie oder Aquarol-HQ-Möbellack . Der Einsatz des Überzugmaterials richtet sich nach dem vorgesehenen Verwendungszweck und der Beanspruchung der Oberfläche.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

KKB-Beize



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

- Gerätereinigung:** Mit warmen Wasser.
- Lagerfähigkeit:** Im Original-Gebinde mind. 1 Jahr. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes mit Teilentnahmen ist es möglich, daß Bakterien eindringen, die enthaltene Farbextrakte angreifen und somit den Farbton verändern können.
Vor Frost schützen!
- Besondere Hinweise:**
- Enthält keine Stoffe, die gesundheitsschädlich oder brennbar sind.
 - Vor der eigentlichen Beizarbeit ist unbedingt auf dem zur Verwendung kommenden Holz eine Probebeizung durchzuführen. Holz ist ein Naturprodukt und kann je nach Inhaltsstoffen und Wuchsgebiet verschieden reagieren und Farbabweichungen aufweisen. Bewahren Sie in jedem Fall das Beizmuster auf.
 - Bei größeren Arbeiten ist darauf zu achten, daß die Beize aus einer Charge stammt. Reicht die Menge nicht aus, so müssen die einzelnen Chargen vor der Verarbeitung gemischt werden. Bei einem neuen Gebinde muß wieder eine Probebeizung gemacht werden.
- Sicherheit:**
- GefStoffV: keine Kennzeichnung
 BetrSichV: -
 ADR/RID: -
 UN-Code: -
 VBG 23: -
- Bitte beachten:**
- Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
- Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
- Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit