

Pigment-Beize



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Pigment-Beize ist eine Suspension von mikronisierten Pigmenten in Wasser und Additiven, welche die spezielle Benetzung, die Pigmentverteilung und das Eindringen ins Holz fördern. Die verwendeten Pigmente besitzen eine ausgezeichnete Lichtechtheit. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.
Anwendungsbereich:	Im gesamten Möbel- und Innenausbau aus hellen Hart- und Weichhölzern, nicht geeignet sind stark inhaltsstoffreiche Exotenhölzern.
Untergründe:	Trockenes, harz- und ölfreies Holz, geschliffen evtl. gewässert. Der Untergrund muß sauber und tragfähig sein. Insbesondere ist darauf zu achten, daß die Poren frei von Schleifstaub sind um Fehler im Beizbild zu vermeiden.
Verarbeitung:	Die Beize wird im Spritzverfahren mit Fließbecherpistole oder Airmix-Gerät aufgetragen. Nicht geeignet sind Airless-Geräte. Um eine gute Porenbenetzung zu erreichen wird bei grobporigen Hölzern (z. B. Esche, Eiche) ein Beizüberschuß aufgebracht, der anschließend mit einem Vertreiberpinsel (Kunststoffborsten) erst quer, dann längs zur Holzfaser vertrieben wird. Weitere wichtige Hinweise finden Sie im Technischen Merkblatt "Zehn Gebote für die Beizarbeit".
Verdünnung:	Pigment-Beize ist gebrauchsfertig eingestellt und kann nicht mit Wasser verdünnt werden. Zum Aufhellen muß unbedingt Pigment-Beize farblos verwendet werden. Je nach Farbton und Aufhellungsgrad ist mit einer Verminderung der Lichtechtheit zu rechnen. Alle Farbtöne der Pigment-Beize sind untereinander mischbar. Zum Abtönen eignet sich Ro-Aqua-Tönkonzentrat P (max. 5 %). Bitte Technisches Merkblatt beachten.
Ergiebigkeit:	Auftragsmenge: ca. 100-120 ml/qm 8-10 qm/l (abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung).
Trockenzeit:	Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/65% relative Luftfeuchtigkeit): Ca. 5 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit. Überlackierbar: Bei lösemittelhaltigen Lacken nach ca. 6 Stunden, bei Wasserlacken nach ca. 2 Stunden.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Pigment-Beize



Technische Information

Grundierung und Überzüge:

Flächen die mit **Pigment-Beize** gebeizt wurden, können nicht ohne Überzug bleiben.

Durch unterschiedliches Überzugsmaterial z. B. lösemittelhaltige Lacke, Wasserlacke kann sich der Beiz-Farbtön verändern. Je nach verwendeter Holzart und Beizton empfehlen wir, um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, den Zusatz von **Rolikon** (Lichtschutzkonzentrat), bzw. Lacke zu verwenden, die Lichtschutz enthalten, z. B. **PU-Möbel-Rapid**, **DuoCryl-Serie** oder **Aquarol HQ Möbellack**.

Der Einsatz des Überzugmaterials richtet sich nach dem vorgesehenen Verwendungszweck und der Beanspruchung der Oberfläche.

Gerätereinigung:

Mit warmen Wasser.

Lagerfähigkeit:

Im Original-Gebinde mind. 1 Jahr. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes mit Teilentnahmen ist es möglich, daß Bakterien eindringen, die enthaltene Farbextrakte angreifen und somit den Farbtön verändern können.

Vor Frost schützen!

Sicherheit:

GefStoffV: keine Kennzeichnung

BetrSichV: -

ADR/RID: -

VBG 23: -

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 05/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit