

Abtönpaste



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Hochkonzentrierte Pasten lichtechter Pigmente in einem universell einsetzbaren Bindemittel. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
Anwendungsbereich:	Mit Abtönpaste lassen sich, mit wenigen Ausnahmen, durch einfaches Mischen mit lösemittelhaltigen Klarlacken aus unserem Lieferprogramm deckende und lasierende Farbblacke nach RAL oder Farbmuster herstellen.
Mischungsverhältnis:	Zur Herstellung von Farbblacken mit Abtönpaste sind folgende Mischungsverhältnisse einzuhalten: <ul style="list-style-type: none"> a) Einkomponenten-Lacke max. 10 Teile Abtönpaste 90 Teile Lack b) PU-Möbel-Rapid, DuoCryl Top, DuoCryl Profi, Ro-UniPur max. 15 Teile Abtönpaste 85 Teile Lack c) PU-Super max. 20 Teile Abtönpaste 80 Teile Lack
Verarbeitung:	Alle Abtönpasten sind untereinander mischbar. Es können somit fast alle Farbtöne nach RAL oder Farbvorlage hergestellt werden. Beim Einsatz von 2-Komponenten-Lacken wird zuerst Stammlack und Abtönpaste vermischt. Erst dann folgt die Härterzugabe. Das bei den Klarlacken angegebene Mischungsverhältnis Lack : Härter bleibt durch die Zugabe von Abtönpaste unverändert. Um eine homogene Mischung zu gewährleisten, ist ein intensives Einrühren erforderlich.
Besondere Hinweise:	Bei höheren Zugaben als die angegebenen Maximalmengen muß mit Oberflächenstörungen, Trocknungsverzögerung, Versprödung und ähnlichen Mängeln gerechnet werden. Die Auswahl der Klarlacke und der notwendigen Grundierungen richtet sich nach dem Trägermaterial und der zu erwartenden Beanspruchung. Ein besseres Deckvermögen erhalten Sie mit RoCryl Color bzw. mit DuoCryl Color ringfest .
Gerätereinigung:	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignen sich: Waschlöser Nr. 52 und PUG Pinsel-und Gerätereiniger
Lagerfähigkeit:	Mind. 1 Jahr im original-verschlossenen Gebinde.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Abtönpaste



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Sicherheit:	GefStoffV:	Xi = gesundheitsschädlich T = giftig (je nach Farbton und Mischung)
	BetrSichV:	-
	ADR/RID:	-
	UN-Code:	-
	VBG 23:	Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie "Verarbeiten von Anstrichstoffen"

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit