

# Hyd-Ro Füller weiß



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

---

- Charakteristik:** Schadstoffarme, pigmentierte Einkomponenten-Grundierung auf wässriger Basis für die Beschichtung von MDF.  
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **Hyd-Ro Füller weiß** dient als Grundierung für einen schleiflackähnlichen Lackaufbau.
- Untergründe:** Als Trägermaterial eignen sich MDF-Platten, sowie mit Grundier- oder Lackfolie beschichtete Span- und MDF-Platten.  
Nicht geeignet sind Tischlerplatten, Furniere und Massivhölzer mit großen Querschnitten, die stark arbeiten. Ungeeignet sind ebenfalls Kantenumleimer aus Massivholz, die aufgrund ihres großen Schwindvermögens zu Spannungsrissen neigen.
- Verarbeitung:** **Hyd-Ro Füller weiß** wird 2 x im Spritzverfahren (Luft, Airless, Airmix) verarbeitet. Bei den Schleifarbeiten ist unbedingt darauf zu achten, daß die Beschichtung nicht bis zur Platte durchgeschliffen wird.  
Empfohlene Siebgröße bei Airless bzw. Airmix 60 mesh.
- | Auftragsverfahren:       | <b>Airless</b> | <b>Airmix</b> | <b>Becherpistole</b> |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Spritzdruck:             | 60 - 80 bar    | 50 - 60 bar   | ----                 |
| Luftdruck:               | ----           | 1,0 - 1,5 bar | 3,5 - 4 bar          |
| Düsengröße:              | 0,38 mm        | 0,38 mm       | 2,0 - 2,3 mm         |
| Verarbeitungsviskosität: | ca. 55 s/4 mm  | ca. 55 s/4 mm | ca. 55 s/4 mm        |
- Je nach verwendetem Spritzgerät sind Abweichungen bezüglich Spritzdruck, Luftdruck und Düsengröße möglich.  
Die Verarbeitungstemperatur darf +16° C nicht unterschreiten; dies gilt auch für das Trägermaterial.  
Nicht geeignet zum Walzen und zum Streichen.
- Verdünnung:** Je nach Verarbeitungsverfahren und Bedarf kann mit handwarmen Wasser verdünnt werden.
- Ergiebigkeit:** Auftragsmenge: ca. 150 ml/qm.  
Ca. 6 qm/l je Schicht (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Art der Verarbeitung)

Bitte wenden!

---

**MBH-Lacke GmbH**

---

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# Hyd-Ro Füller weiß



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

- Trockenzeit:** Staubtrocken nach ca. 60 Minuten  
Schleifbar nach ca. 3,5 Stunden  
(Raumtemperatur: mind. 18°C).  
Niedrige Raumtemperaturen bzw. hohe Luftfeuchtigkeit führen zu längeren Trockenzeiten.
- Überzüge:** Aus unserem Lieferprogramm empfehlen wir als Farblack **Hyd-Ro Color**
- Gerätereinigung:** Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignen sich Wasser. Angetrocknete Lackreste lassen sich mit Verdünnung Nr. 10 entfernen.
- Lagerfähigkeit:** Mindestens ½ Jahr im original-verschlossenen Gebinde lagerfähig.
- Sicherheit:**
- |            |   |
|------------|---|
| GefStoffV: | - |
| BetrSVer:  | - |
| ADR/RID:   | - |
| UN-Code:   | - |
| VBG 23:    | - |
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
- Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 01/08

---

**MBH-Lacke GmbH**

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit