

Hyd-Ro Möbelisoliergrund



Technische Information

Charakteristik:	Schadstoffarme, farblose Einkomponenten-Grundierung für die Holzoberflächenveredelung. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.		
Anwendungsbereich:	Besonders zur Grundierung von gerbstoffhaltigen Hölzern geeignet. Hölzer wie, z.B. Nuß- oder Kirschbaum erhalten eine warme Anfeuerung.		
Untergründe:	Trockenes, sauberes, harzfreies und geschliffenes Holz. Wenn gebeizt wurde, einwandfrei trockene und saubere Flächen.		
Verarbeitung:	Hyd-Ro Möbelisoliergrund wird im Spritzverfahren (Luft, Airless, Airmix) verarbeitet.		
	Auftragsverfahren:	Airless	Airmix
	Spritzdruck:	60 - 80 bar	50 - 60 bar
	Luftdruck:	----	1,0 - 1,5 bar
	Düsengröße:	0,22 - 0,33 mm	0,22 - 0,33 mm
	Verarbeitungsviskosität:	ca. 40 s/4 mm	ca. 40 s/4 mm
			Becherpistole

			2,5 - 3,0 bar
			1,8 - 2,0 mm
			ca. 40 s/4 mm
	Je nach verwendetem Spritzgerät sind Abweichungen bezüglich Spritzdruck, Luftdruck und Düsengröße möglich. Die Verarbeitungstemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten; dies gilt auch für das Trägermaterial, da sonst eine ausreichende Filmbildung nicht mehr gewährleistet werden kann. Hyd-Ro Möbelisoliergrund wird 1 x aufgetragen. Beim Zwischenschliff ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht durchgeschliffen wird.		
Verdünnung:	Hyd-Ro Möbelisoliergrund ist Verarbeitungsfertig eingestellt und muß nicht verdünnt werden.		
Ergiebigkeit:	Auftragsmenge: ca. 100-120 ml/qm ca. 8-10 qm/l je Schicht (abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung).		
Trockenzeit:	Bei 20°C Raumtemperatur und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit: ca. 2 Stunden. Die Trockenzeit kann durch forcierte Trocknung (max. 50°C) verkürzt werden.		
Grundierung und Überzüge:	Hyd-Ro Möbelisoliergrund kann mit Hyd-Ro Möbellack 1K/2K bzw. Hyd-Ro Möbellack überlackiert werden.		

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Hyd-Ro Möbelisoliergrund



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Gerätereinigung: Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen.

Lagerfähigkeit: **Hyd-Ro Möbelisoliergrund** kühl, jedoch frostfrei, lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Bei zu großem Luftraum im Gebinde in kleineres Gefäß umfüllen (wegen Rostgefahr keine Blechgebinde verwenden).

Besondere Hinweise:

Sicherheit:

GefStoffV:	-
BetrSichV:	-
ADR/RID:	-
UN-Code:	-
VBG 23:	-

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 01/08

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit