

# NaturProfi Hartwachsöl High Solid



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

## Technische Information

<b>Charakteristik:</b>	Kombination aus pflanzlichen Ölen und Fettsäuren sowie ätherischen Ölen und Hartwachsen. <b>NaturProfi Hartwachsöl High Solid</b> hat einen Festkörperanteil von 85%. <b>NaturProfi Hartwachsöl High Solid</b> ist nicht selbstentzündlich, feuert nicht an und weist eine gute Lichtbeständigkeit auf. Als Lösemittel wird ein Isopar Fluid mit hohem Reinheitsgrad verwendet. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.
<b>Anwendungsbereich:</b>	<b>NaturProfi Hartwachsöl High Solid</b> eignet sich für Holzoberflächen im Innenbereich z. B. Treppen, Fußböden, Arbeitsplatten, Eßtische, Möbel. <b>Naturprofi Hartwachsöl High Solid</b> dringt sehr gut ein, mindert die Saugfähigkeit und wirkt wasserabweisend. Die Oberfläche bleibt dampfdurchlässig und offenporig. Auch für Kork- und Natursteinböden (Cotto, Ziegel) verwendbar
<b>Untergründe:</b>	Trockenes, sauberes, schleifstaub-, fett- und harzfreies Holz; glatt und strukturiert. Holzschliff Korn 150 - 320, je nach gewünschtem Effekt. Fußböden Korn 120.
<b>Verarbeitung:</b>	Durch spritzen, streichen, wischen oder spachteln. <b>NaturProfi Hartwachsöl High Solid</b> kann bis max. 60° C erwärmt werden. Dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhöht. Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1-2 x auftragen. Es dürfen keine Überschüsse auf der Oberfläche bleiben. Die Oberfläche kann bei Bedarf nach ca. 20 Minuten (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit) mit Polierwerkzeug (z.B. Bürste, Fladder, Pad)) nachbehandelt werden.
<b>Verdünnung:</b>	<b>NaturProfi Hartwachsöl High Solid</b> wird gebrauchsfertig geliefert.
<b>Ergiebigkeit:</b>	Ca. 10 - 14 qm/l (entspr. 40-60 g/qm) je nach Untergrund und Auftragsart.
<b>Trockenzeit:</b>	Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/ 65% relative Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken: ca. 40 min. Griffest: ca. 90 min. Stapelbar: ca. 3 Stunden Überstreichbar: ca. 12 Stunden Durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden
<b>Überzüge:</b>	<b>Naturprofi Hartwachsöl</b>
<b>Gerätereinigung:</b>	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich <b>Lackverdünnung 83586</b>
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebände mindestens 1 Jahr lagerfähig.
<b>Besondere Hinweise:</b>	Auch wenn die mit <b>NaturProfi Hartöl High Solid</b> beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von 5-7 Tagen (20° C/65% rel. Luftfeuchtigkeit) erreicht. Geprüft nach: DIN EN 71-3: Sicherheit für Spielzeug (Schwermetall-Migration). Auf Anforderung senden wir Ihnen die Prüfberichte zu.

Bitte wenden!

**MBH-Lacke GmbH**

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# NaturProfi Hartwachsöl High Solid



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

### Sicherheit:

GefStoffV: -  
 BetrSichV: -  
 ADR/RID: -  
 VBG 23: Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie  
 "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten

### Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit

Stand 06/04

---

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit