

NaturProfi Hartwachs



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Charakteristik:	Kombination aus pflanzlichen Ölen und Fettsäuren sowie Hartwachsen. NaturProfi Hartwachs ist nicht selbstentzündlich, feuert nicht an und weist durch einen UV-Schutz eine gute Lichtbeständigkeit auf. NaturProfi Hartwachs ist pastös eingestellt und frei von Aromaten. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.
Anwendungsbereich:	NaturProfi Hartwachs eignet sich für Hart- und Weichhölzer im Innenbereich. Auch geeignet für die Restaurierung von antiken Möbeln. Naturprofi Hartwachs ist schnelltrocknend und wasserfest. Die Oberfläche ist dampfdurchlässig und offenporig.
Untergründe:	Trockenes, sauberes, schleifstaub-, fett- und harzfreies Holz; glatt und strukturiert, roh oder gebeizt. Holzschliff Korn 150 - 320, je nach gewünschtem Effekt.
Verarbeitung:	Auftrag durch streichen oder wischen. Das Auftragen und Aufpolieren erfolgt in einem Arbeitsgang. Die Verarbeitung ist auch bei niedrigen Temperaturen möglich. Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1-2 x auftragen. Es dürfen keine Überschüsse auf der Oberfläche bleiben. Der gewünschte Glanzgrad ist je nach Bedarf durch mehr oder weniger polieren zu erreichen.
Verdünnung:	NaturProfi Hartwachs wird gebrauchsfertig geliefert.
Ergiebigkeit:	Ca. 12 - 15 qm/l (entspr. 60-80 g/qm) je nach Untergrund und Auftragsart.
Trockenzeit:	Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/ 65% relative Luftfeuchtigkeit). Griffest: Sofort nach dem Aufpolieren. Wasserfest: Nach 20 Stunden
Überzüge:	NaturProfi Hartwachs
Gerätereinigung:	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich Lackverdünner 83586
Lagerfähigkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebände mindestens 1 Jahr lagerfähig.
Besondere Hinweise:	Auch wenn die mit NaturProfi Hartwachs beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von 5-7 Tagen (20° C/65% rel. Luftfeuchtigkeit) erreicht. Geprüft nach: DIN EN 71-3: Sicherheit für Spielzeug (Schwermetall-Migration). Auf Anforderung senden wir Ihnen die Prüfberichte zu.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

NaturProfi Hartwachs



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Sicherheit:

GefStoffV: -
 BetrSichV: -
 ADR/RID: -
 VBG 23: Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie
 "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit

Stand 10/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit