

# NaturProfi Lärchenöl



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

---

<b>Charakteristik:</b>	<p>Kombination aus pflanzlichen Ölen, Balsamharzen und ätherischen Ölen. <b>NaturProfi Lärchenöl</b> ist frei von bioziden Wirkstoffen. Wird ein biozider Wirkstoff gewünscht, kann mit <b>NaturProfi Imprägniergrund</b> vorbehandelt werden. <b>NaturProfi Lärchenöl</b> ist nicht selbstentzündlich und weist eine gute Lichtbeständigkeit auf.</p> <p>Als Lösemittel wird ein Isoparaffin mit hohem Reinheitsgrad verwendet. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.</p>
<b>Anwendungsbereich:</b>	<p><b>NaturProfi Lärchenöl</b> eignet sich für die Veredelung von einheimischen und exotischen Hölzern bei Neu- und Renovierungsanstrichen (z.B. Fassadenverkleidung, Fenster, Türen, Gartenhäuser, Zäune).</p> <p><b>Naturprofi Lärchenöl</b> dringt sehr gut ein und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche. <b>NaturProfi Lärchenöl</b> vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes. Die Rißbildung wird dadurch deutlich reduziert.</p>
<b>Untergründe:</b>	Trockenes, sauberes, schleifstaub-, fett- und harzfreies Holz; glatt und strukturiert. Der Untergrund muß frei von losen Anstrichen sein. Holzfeuchte nicht über 18%
<b>Verarbeitung:</b>	Durch Spritzen, Streichen, Wischen oder Walzen. <b>NaturProfi Lärchenöl</b> wird 2 x aufgetragen. Trockenzeit zwischen den Anstrichen mind. 6 Stunden.
<b>Verdünnung:</b>	<b>NaturProfi Lärchenöl</b> wird gebrauchsfertig geliefert.
<b>Ergiebigkeit:</b>	Ca. 10 - 14 qm/l (entspr. 40-60 g/qm) je nach Untergrund und Auftragsart.
<b>Trockenzeit:</b>	<p>Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/ 65% relative Luftfeuchtigkeit).</p> <p>Staubtrocken: ca. 40 min.          Griffest: ca. 90 min.          Stapelbar: ca. 3 Stunden          Überstreichbar: ca. 6 Stunden          Durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden</p>
<b>Überzüge:</b>	<b>Naturprofi Lärchenöl</b>
<b>Gerätereinigung:</b>	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich <b>Lackverdünnung 83586</b>
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.
<b>Besondere Hinweise:</b>	<p>Auch wenn die mit <b>NaturProfi Lärchenöl</b> beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von 5-7 Tagen (20° C/65% rel. Luftfeuchtigkeit) erreicht.</p> <p>Geprüft nach          DIN EN 71-3: Sicherheit für Spielzeug (Schwermetall-Migration).          Auf Anforderung senden wir Ihnen die Prüfberichte zu.</p>

Bitte wenden!

---

**MBH-Lacke GmbH**

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# NaturProfi Lärchenöl



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

### Sicherheit:

GefStoffV: -  
VbF: -  
ADR/RID: -  
VBG 23: Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie  
"Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten

### Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit

Stand 04/06

---

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit