

# NaturProfi Hartöl



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

---

<b>Charakteristik:</b>	Kombination aus pflanzlichen Ölen und Fettsäuren sowie ätherischen Ölen. <b>NaturProfi Hartöl</b> ist nicht selbstentzündlich, feuert nicht an und weist eine gute Lichtbeständigkeit auf. Als Lösemittel wird Isoparaffin mit hohem Reinheitsgrad verwendet. Zur Erzielung eines einwandfreien Ergebnisses, sind folgende Hinweise zu beachten.
<b>Anwendungsbereich:</b>	<b>NaturProfi Hartöl</b> eignet sich für Holzoberflächen im Innenbereich z. B. Treppen, Fußböden, Arbeitsplatten, Eßtische, Möbel. <b>Naturprofi Hartöl</b> dringt sehr gut ein, mindert die Saugfähigkeit und wirkt wasserabweisend. Die Oberfläche bleibt dampfdurchlässig und offenporig. Auch für Kork- und Natursteinböden (Cotto, Ziegel) verwendbar
<b>Untergründe:</b>	Trockenes, sauberes, schleifstaub-, fett- und harzfreies Holz; glatt und strukturiert. Holzschliff Korn 150 - 320, je nach gewünschtem Effekt. (Holzparkett Korn 120)
<b>Verarbeitung:</b>	Durch Spritzen, Streichen, Wischen Walzen und Spachteln. <b>NaturProfi Hartöl</b> kann bis max. 60° C erwärmt werden. Dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhöht. Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1-2 x auftragen. Es dürfen keine Überschüsse auf der Oberfläche bleiben. Die Oberfläche kann bei Bedarf nach ca. 20 Minuten (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit) mit Polierwerkzeug (z.B. Bürste, Fladder, Pad nachbehandelt werden.
<b>Verdünnung:</b>	<b>NaturProfi Hartöl</b> wird gebrauchsfertig geliefert.
<b>Ergiebigkeit:</b>	Ca. 12 - 15 qm/l (entspr. 60-80 g/qm) je nach Untergrund und Auftragsart.
<b>Trockenzeit:</b>	Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20° C/ 65% relative Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken: ca. 40 min. Griffest: ca. 90 min. Stapelbar: ca. 3 Stunden Überstreichbar: ca. 12 Stunden Durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden
<b>Überzüge:</b>	<b>Naturprofi Hartwachsöl</b>
<b>Gerätereinigung:</b>	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich Lackverdünner 83586
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.
<b>Besondere Hinweise:</b>	Auch wenn die mit <b>NaturProfi Hartöl</b> beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von 5-7 Tagen (20° C/65% rel. Luftfeuchtigkeit) erreicht. Geprüft nach DIN EN 71-3: Sicherheit für Spielzeug (Schwermetall-Migration). Auf Anforderung senden wir Ihnen die Prüfberichte zu.

Bitte wenden!

---

**MBH-Lacke GmbH**

---

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# Naturprofi- Hartöl



**ROSNER**  
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

---

## Technische Information

### Sicherheit:

GefStoffV:-  
BerSichV:-  
ADR/RID:-  
VBG 23: Unfallverhütungsvorschrift der BG der chemischen Industrie  
"Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten

### Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit

Stand 05/06

---

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit