

Hyd-Ro Grundlack



Technische Information

- Charakteristik:** Farblose, wässrige Polyurethan/Acrylat-Dispersion. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **Hyd-Ro Grundlack** wird auf Parkett- und Holzböden als Roll- oder Spachtelgrundierung verwendet. Auch für gängige Exotenhölzern geeignet. (Probeanstrich bei unbekanntem Holzern empfehlenswert). **Hyd-Ro Grundlack** hat eine sehr gute Porenfüllung. Außerdem wird eine schöne, warme Anfeuerung des Holzes erzielt.
- Untergrund:** Der zu versiegelnde Untergrund muß tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen trennend wirkenden Rückständen sein. Unter Umständen muß der Untergrund in mehreren Schleifgängen vorbereitet werden. Der Feinschliff erfolgt mit Körnung 100-120.
- Verarbeitung:** **Hyd-Ro Grundlack** muß vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden.
- Beschichtungsaufbau A:
2 x **Hyd-Ro Grundlack** im Spachtelverfahren (Kreuzgang) auftragen. Auftragsmenge ca. 30-40 ml/qm je Auftrag (Plastik- oder rostfreie Edelstahlpachtel). Zwischentrocknung ca. 30 min. Anschließend werden mindestens 2 weitere Anstriche durch Rollen oder Streichen aufgebracht.
- Beschichtungsaufbau B:
1 x **Hyd-Ro Grundlack** im Rollverfahren auftragen. Auftragsmenge ca. 100-120 ml/qm je nach Saugfähigkeit des Holzes. Keinen Zwischenschliff nach der Grundierung durchführen.
- Fall die Zwischentrocknung 24 h überschreitet, muß unbedingt zwischengeschliffen werden.
Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +15°C bzw. über +25°C verarbeiten. (Umluft/ Untergrund/**Hyd-Ro Grundlack**)
- Verdünnung:** **Hyd-Ro Grundlack** ist verarbeitungsfertig eingestellt.
- Trocknung:** Nach der Grundierung ca. 2 Stunden. Die Trockenzeiten beziehen sich auf Normal-klima (20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Auf gute Belüftung, jedoch ohne Zugluft ist zu achten. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie geringere Temperaturen können die Trocknung verzögern.
- Grundierung u. Überzüge:** Weitere Anstriche werden je nach Grad der Beanspruchung mit **Hyd-Ro Parkett**, **Hyd-Ro Parkett Plus** oder **Hyd-Ro Parkett 2 K** durchgeführt.
- Arbeitsgeräte:** Wir bieten für unsere wässrigen Fußbodenversiegelungen die geeigneten Arbeitsgeräte an: Rostfreie Edelstahlpachteln, Fußbodenroller und Streichbürsten. Nur mit den entsprechenden Arbeitsgeräten lassen sich einwandfreie Versiegelungen erreichen. Arbeitsgeräte sofort mit Wasser gut auswaschen.
- Lagerfähigkeit:** Kühl, aber nicht unter +6° C lagern und transportieren. Im original verschlossenen Gebinde ist **Hyd-RoGrundlack** ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde fest verschließen und zügig aufbrauchen. Nicht in Blechgebinde umfüllen: Rostgefahr.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Hyd-Ro Grundlack



Technische Information

Sicherheit:

Auch bei der Verarbeitung wässriger Lacksysteme sind die üblichen Vorschriften einzuhalten:

WGK: 3
 Giscode: W 2
 GefStoffV: -
 BetrSichV: -
 ADR/RID: -
 UN-CODE: -
 VBG: -

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

Ludwig Rosner KG

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit