

Hyd-Ro Kork



Technische Information

- Charakteristik:** Farblose, wässrige Polyurethan/Acrylat-Dispersion. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Für beanspruchte Korkböden und Korkoberflächen im Innenausbau, (Wohnbereich, Büroräume, Kindergärten).
- Untergründe:** Der zu versiegelnde Untergrund muß tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen trennend wirkenden Rückständen sein. Eine Nachversiegelung (auch auf anderen Lackuntergründen) ist möglich. Voraussetzung: Gute Durchtrocknung der Vorversiegelung, Grundreinigung und ein gründlicher Anschliff mit Schleifpapier K 150 (Probeanstrich erforderlich).
- Verarbeitung:** **Hyd-Ro Kork** muß vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. **Hyd-Ro Kork** wird als Grund.- und Deckbeschichtung eingesetzt.

Beschichtungsaufbau:

3 x **Hyd-Ro Kork** durch Rollen oder Streichen. Auftragsmenge 120 ml/qm je Arbeitsgang. Trocknung nach dem Grundanstrich ca. 2 Stunden, nach den Zwischenanstrichen ca. 3-4 Stunden.

Spritzverfahren

| Auftragsverfahren | Airless | Airmix | Becherpistole |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Spritzdruck: | 60 - 80 bar | 50 - 60 bar | ---- |
| Luftdruck: | ---- | 1,0 - 1,5 bar | 2,5 - 3,0 bar |
| Düsengröße: | 0,22 - 0,28 mm | 0,22 - 0,28 mm | 1,8 - 2,0 mm |

Gesamtverbrauch je nach Verarbeitungsverfahren: Ca. 350 ml/qm.

Verarbeitungstemperatur: Zwischen +15° und +25° C verarbeiten. (Umluft/ Untergrund/**Hyd-Ro Kork**)

- Verdünnung:** **Hyd-Ro Kork** ist verarbeitungsfertig eingestellt.
- Trocknung:**
 -Nach 10-14 Stunden leicht begeh- und belastbar
 -Nach ca. 8-10 Tagen voll begeh- und belastbar
 -Nach ca. 21 Tagen Teppiche eingebracht werden.
 Je länger der frisch versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto höher ist die Lebensdauer der Versiegelung. Alle Trockenzeiten beziehen sich auf Normalklima (20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Auf gute Lüftung, jedoch ohne Zugluft ist zu achten.
- Glanzgrad:** seidenmatt
- Arbeitsgeräte u. Gerätereinigung:** Wir bieten für unsere wässrigen Fußbodenversiegelungen die geeigneten Arbeitsgeräte an: Fußbodenroller und Streichbürsten. Nur mit den entsprechenden Arbeitsgeräten lassen sich einwandfreie Versiegelungen erreichen. Arbeitsgeräte sofort nach der Benutzung mit Wasser gut auswaschen.

Bitte wenden!

Ludwig Rosner KG

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Hyd-Ro Kork



Technische Information

- Besondere Hinweise:** **Hyd-Ro Kork** ist strapazierfähig und hat gute mechanische sowie chemische Eigenschaften. **Hyd-Ro Kork** zeichnet sich aus durch schnelle Trocknung und leichte Verarbeitung.
- Lagerfähigkeit:** Kühl, aber nicht unter +6° C lagern und transportieren. Im original verschlossenen Gebinde ist **Hyd-Ro Kork** ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde fest verschließen und zügig aufbrauchen. Nicht in Blechgebinde umfüllen: Rostgefahr.
- Sicherheit:** Auch bei der Verarbeitung wässriger Lacksysteme sind die üblichen Vorschriften einzuhalten:
- | | |
|------------|-----|
| WGK: | 3 |
| Giscode: | W 3 |
| GefStoffV: | - |
| VbF: | - |
| ADR/RID: | - |
| UN-CODE: | - |
| VBG: | - |
- Pflege:** Zur Erhaltung der Oberfläche sowie der Verzögerung einer späteren Nachversiegelung wird eine regelmäßige Pflege mit **Hyd-Ro Parkettpflege** empfohlen. Erste Anwendung frühestens 8-10 Tage nach der Endversiegelung. Zur Grundreinigung empfehlen wir **Hyd-Ro Grundreiniger**.
Fordern Sie unser Merkblatt "Pflegeanleitung nach DIN 18356" an.
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

Ludwig Rosner KG

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit