

Hyd-Ro Parkett



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

- Charakteristik:** Farblose, wässrige Polyurethan/Acrylat-Dispersion. NMP-frei.
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **Hyd-Ro Parkett** wird für beanspruchte Parkett-, Holzböden und Holztreppen im Innenausbau verwendet. Auch für gängige Exotenhölzern geeignet. (Probeanstrich bei unbekanntem Holzern empfehlenswert).
- Untergrund:** Der zu versiegelnde Untergrund muß tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen trennend wirkenden Rückständen sein. Unter Umständen muß der Untergrund in mehreren Schleifgängen vorbereitet werden. Der Feinschliff erfolgt mit Körnung 100-120. Eine Nachversiegelung (auch auf anderen Lackuntergründen) ist möglich.
Voraussetzung: Gute Durchtrocknung der Vorversiegelung, Grundreinigung und ein gründlicher Anschliff mit Schleifpapier K 100-120.
- Verarbeitung:** **Hyd-Ro Parkett** muß vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden.
Hyd-Ro Parkett kann als Grundierung und Deckbeschichtung eingesetzt werden.
- Beschichtungsaufbau A:
2 x **Hyd-Ro Parkett** im Spachtelverfahren (Kreuzgang) auftragen. Ca. 30-40 ml/qm je Auftrag (Plastik- oder rostfreie Edelstahlsachtel). Nach dem ersten Spachtelauftrag Zwischentrocknung ca. 30 min. Anschließend werden mindestens 2 Anstriche, ca. 120 ml/qm je Arbeitsgang durch Streichen oder Rollen aufgebracht.
Zwischentrocknung: ca. 3-4 Stunden.
Zwischenschliff vor dem Deckanstrich mit Körnung 100-120.
- Beschichtungsaufbau B:
3 x **Hyd-Ro Parkett** durch Rollen oder Streichen. Auftragsmenge 120 ml/qm je Arbeitsgang. Trocknung nach dem Grundanstrich ca. 2 Stunden, nach den Zwischenanstrichen ca. 3-4 Stunden.
Zwischenschliff vor dem Deckanstrich mit Körnung 120.
- Fall die Zwischentrocknung 24 h überschreitet, muß unbedingt zwischengeschliffen werden.
- Gesamtverbrauch ca. 320 bis 350 ml/qm.
- Spritzverfahren:
- | Auftragsverfahren: | Airless | Airmix | Becherpistole |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| Spritzdruck: | 60 - 80 bar | 50 - 60 bar | ---- |
| Luftdruck: | ---- | 1,0 - 1,5 bar | 2,5 - 3,0 bar |
| Düsengröße: | 0,22 - 0,33 mm | 0,22 - 0,33 mm | 1,7 -1,9 mm |
- Verarbeitungstemperatur:
Zwischen +15° und +25° C verarbeiten. (Umluft/ Untergrund/ **Hyd-Ro Parkett**)
- Verdünnung:** **Hyd-Ro Parkett** ist verarbeitungsfertig eingestellt.
- Trocknung:**
- Nach 8 Stunden leicht begeh- und belastbar
 - Nach ca. 8-10 Tagen voll begeh- und belastbar
 - Nach ca. 21 Tagen können Teppiche eingebracht werden.
- Je länger der frisch versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto höher ist die Lebensdauer der Versiegelung. Alle Trockenzeiten beziehen sich auf Normalklima (20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Auf gute Belüftung, jedoch ohne Zugluft, ist zu achten.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Hyd-Ro Parkett



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

- Glanzgrad:** Seidenmatt, Matt
- Arbeitsgeräte und Gerätereinigung:** Wir bieten für unsere wässrigen Fußbodenversiegelungen die geeigneten Arbeitsgeräte an. Rostfreie Edelstahlspachteln, Fußbodenroller und Streichbürsten. Nur mit den entsprechenden Arbeitsgeräten lassen sich einwandfreie Versiegelungen erreichen. Arbeitsgeräte sofort nach der Benutzung mit Wasser gut auswaschen.
- Besondere Hinweise:** **Hyd-Ro Parkett** hat eine gute Strapazierfähigkeit und gute mechanische sowie chemische Eigenschaften. **Hyd-Ro Parkett** zeichnet sich aus durch schnelle Trocknung und leichte Verarbeitung.
- Lagerfähigkeit:** Kühl, aber nicht unter +6° C lagern und transportieren. Im original verschlossenen Gebinde ist **Hyd-Ro Parkett** ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde fest verschließen und zügig aufbrauchen. Nicht in Blechgebinde umfüllen: Rostgefahr.
- Sicherheit:** Auch bei der Verarbeitung wässriger Lacksysteme sind die üblichen Vorschriften einzuhalten:
- | | |
|------------|-----|
| WGK: | 3 |
| Giscode: | W 2 |
| GefStoffV: | - |
| BetrSichV: | - |
| ADR/RID: | - |
| UN-CODE: | - |
| VBG: | - |
- Pflege:** Zur Erhaltung der Oberfläche sowie der Verzögerung einer späteren Nachversiegelung wird eine regelmäßige Pflege mit **Hyd-Ro Parkett Pflegemittel** empfohlen. Erste Anwendung frühestens 10 Tage nach der Endversiegelung. Zur Grundreinigung empfehlen wir **Hyd-Ro Parkett Grundreiniger**. Fordern Sie unsere Pflegeanleitung nach DIN 18356 zur **Hyd-Ro Parkett Fußboden-**serie an.
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
- Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit