

Hyd-Ro Spachtelgel



Technische Information

- Charakteristik:** Farblose, wässrige, hochviskose Dispersion auf Acrylat-Basis. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **Hyd-Ro Spachtelgel** wird auf Parkett- und Holzböden als Spachtelgrundierung verwendet. Auch als Null-Spachtelung vor der letzten Deckschicht geeignet. Auch für gängige Exotenhölzern geeignet. (Probeanstrich bei unbekanntem Holzern empfehlenswert). **Hyd-Ro Spachtelgel** hat eine sehr gute Porenfüllung. Außerdem wird eine schöne, warme Anfeuerung des Holzes erzielt.
- Untergrund:** Der zu versiegelnde Untergrund muß tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen trennend wirkenden Rückständen sein. Unter Umständen muß der Untergrund in mehreren Schleifgängen vorbereitet werden. Der Feinschliff erfolgt mit Körnung 100-120.
- Verarbeitung:** **Hyd-Ro Spachtelgel** muß vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden.
Beschichtungsaufbau A:
 2 x **Hyd-Ro Spachtelgel** im Spachtelverfahren (Kreuzgang) auftragen. Auftragsmenge ca. 30-40 ml/qm je Auftrag (Plastik- oder rostfreie Edelstahlspachtel). Zwischentrocknung ca. 30 min. Anschließend werden mindestens 2 weitere Anstriche durch Rollen oder Streichen aufgebracht.
Beschichtungsaufbau B (Null-Spachtelung):
 Vor dem letzten Deckanstrich wird Zwischengeschliffen und danach 1 x Hyd-Ro Spachtelgel gespachtelt. Nach einer Trockenzeit ca. 20 Minuten erfolgt der letzte Deckanstrich.
 Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +15°C bzw. über +25°C verarbeiten. (Umluft/ Untergrund/**Hyd-Ro Spachtelgel**)
- Verdünnung:** **Hyd-Ro Spachtelgel** ist verarbeitungsfertig eingestellt.
- Trocknung:** 20-30 Minuten. Die Trockenzeiten beziehen sich auf Normalklima (20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Auf gute Belüftung, jedoch ohne Zugluft ist zu achten. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie geringere Temperaturen können die Trocknung verzögern.
- Grundierung u. Überzüge:** Weitere Anstriche werden je nach Grad der Beanspruchung mit **Hyd-Ro Parkett**, **Hyd-Ro Parkett Plus** oder **Hyd-Ro Parkett 2 K** durchgeführt.
- Arbeitsgeräte:** Wir bieten für unsere wässrigen Fußbodenversiegelungen die geeigneten Arbeitsgeräte an: Rostfreie Edelstahlspachteln, Fußbodenroller und Streichbürsten. Nur mit den entsprechenden Arbeitsgeräten lassen sich einwandfreie Versiegelungen erreichen. Arbeitsgeräte sofort mit Wasser gut auswaschen.
- Lagerfähigkeit:** Kühl, aber nicht unter +6° C lagern und transportieren. Im original verschlossenen Gebinde ist **Hyd-Ro Spachtelgel** ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde fest verschließen und zügig aufbrauchen. Nicht in Blechgebinde umfüllen: Rostgefahr.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Hyd-Ro Spachtelgel



Technische Information

Sicherheit:

Auch bei der Verarbeitung wässriger Lacksysteme sind die üblichen Vorschriften einzuhalten:

WGK:

Giscode:

GefStoffV: -

BetrSichV: -

ADR/RID: -

UN-CODE: -

VBG: -

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit