

Ro-Parkett DD-Siegel



Technische Information

Charakteristik:	Zweikomponenten-Polyurethan-Lack mit guter Lichtechtheit Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
Anwendungsbereich:	Ro-Parkett DD-Siegel wird für stark beanspruchte Parkettböden. Aufgrund der seitenverleimenden Wirkung nicht geeignet für Schwingböden, Fußbodenheizung oder nicht schubfest verklebtem Parkett, sowie auf nicht seitenimprägniertem Holzplaster, Dielen oder Hochkantlamellen. (Probeanstrich bei unbekanntem Holz empfehlenswert).
Untergrund:	Der zu versiegelnde Untergrund muß tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen trennend wirkenden Rückständen sein. Unter Umständen muß der Untergrund in mehreren Schleifgängen vorbereitet werden. Der Feinschliff erfolgt mit Körnung 100-120.
Härter-Komponente:	Ro-Parkett DD-Härter
Mischungsverhältnis:	1 Teil Lack : 1 Teil Härter Topfzeit: max. 3 Stunden bei 20° C/65% Luftfeuchtigkeit. Achtung: Bei höheren Material- und Umgebungstemperaturen verkürzt sich die Topfzeit.
Verarbeitung:	Ro-Parkett DD-Siegel muß vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. Ro-Parkett DD-Siegel kann als Grundierung und Deckbeschichtung eingesetzt werden. Beschichtungsaufbau A: 2 x Ro-Parkett DD-Siegel im Spachtelverfahren (Kreuzgang) auftragen. Ca. 30-40 ml/qm je Auftrag (Rostfreie Edelstahlspachtel). Nach dem ersten Spachtelauftrag Zwischentrocknung ca. 60 min. Anschließend werden mindestens 2 Anstriche, ca. 120 ml/qm je Arbeitsgang durch Rollen aufgebracht. Zwischentrocknung ca. 6-8 Stunden. Zwischenschliff vor dem Deckanstrich mit Körnung 100-120. Beschichtungsaufbau B: 2-3 x Ro-Parkett DD-Siegel durch Rollen. Auftragsmenge 120 ml/qm je Arbeitsgang. Trocknung nach der Versiegelung ca. 6-8 Stunden, Zwischenschliff vor dem Deckanstrich mit Körnung 100-120. Falls die Zwischentrocknung 15-18 h überschreitet, muß nach jeder Versiegelung unbedingt zwischengeschliffen werden. Gesamtverbrauch ca. 360 ml/qm. Verarbeitungstemperatur: Zwischen +15° und +25° C verarbeiten. (Umluft/ Untergrund/ Ro-Parkett DD-Siegel). Nicht über eine Luftfeuchtigkeit von 70 % verarbeiten
Verdünnung:	Ro-Parkett DD-Siegel ist verarbeitungsfertig eingestellt und kann je nach Verarbeitungsverfahren und Bedarf mit Ro-Parkett DD-Verdünnung verdünnt werden.
Trocknung:	- Nach 8 Stunden leicht begeh- und belastbar - Nach ca. 5-8 Tagen voll begeh- und belastbar - Nach ca. 10 Tagen können Teppiche eingebracht werden. Je länger der frisch versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto höher ist die Lebensdauer der Versiegelung. Alle Trockenzeiten beziehen sich auf Normalklima (20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Auf gute Belüftung, jedoch ohne Zugluft, ist zu achten.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Ro-Parkett DD-Siegel



Technische Information

- Glanzgrad:** Seidenmatt
- Arbeitsgeräte und Gerätereinigung:** Wir bieten für unsere Fußbodenversiegelungen die geeigneten Arbeitsgeräte an. Rostfreie Edelstahlspachteln, Fußbodenroller und Streichbürsten. Nur mit den entsprechenden Arbeitsgeräten lassen sich einwandfreie Versiegelungen erreichen. Arbeitsgeräte sofort nach der Benutzung mit **Waschlöser Nr. 52** reinigen.
- Besondere Hinweise:** **Ro-Parkett DD-Siegel** hat eine sehr gute Strapazierfähigkeit und sehr gute mechanische sowie chemische Eigenschaften. **Ro-Parkett DD-Siegel** zeichnet sich durch schnelle Trocknung und leichte Verarbeitung aus.
- Lagerfähigkeit:** Kühl lagern und transportieren. Im original verschlossenen Gebinde ist **Ro-Parkett DD-Siegel** ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde fest verschließen und zügig aufbrauchen.
- Sicherheit:** Auch bei der Verarbeitung wässriger Lacksysteme sind die üblichen Vorschriften einzuhalten:
- | | |
|------------|--|
| WGK: | 1 |
| GefStoffV: | leicht entzündlich |
| BetrSiV: | leicht entzündlich (VBF AI) |
| ADR/RID: | Kl. 3 F1 III |
| UN-CODE: | 1263 |
| VBG 23: | Unfallverhütungsvorschrift der BG der Chemischen Industrie "Verarbeiten von Anstrichstoffen" beachten. |
- Pflege:** Zur Erhaltung der Oberfläche sowie der Verzögerung einer späteren Nachversiegelung wird eine regelmäßige Pflege mit **Hyd-Ro Parkettpflege** empfohlen. Erste Anwendung frühestens 8-10 Tage nach der Endversiegelung. Zur Grundreinigung empfehlen wir **Hyd-Ro Grundreiniger**. Fordern Sie unsere Pflegeanleitung nach DIN 18356 an.
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit