

Ro-Parkett Holzkittlösung



Technische Information

Charakteristik:	Ro-Parkett Holzkittlösung wird als Bindemittel für Holzschleifstaub verwendet. Der Schleifstaub muß vom Korn 100 sowie wachs- und lackfrei sein. Die mit Schleifstaub angemischte Masse dient zum Auskitten von Parkettfugen. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
Untergründe:	Der zu verspachtelnde Untergrund muß tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen trennend wirkenden Rückständen sein. Es kann notwendig sein, daß der Untergrund in mehreren Schleifgängen vorbereitet werden muß.
Verarbeitung:	Ro-Parkett Holzkittlösung muß vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. Ro-Parkett Holzkittlösung mit ca. 10% Holzschleifstaub zu einer pastösen und spachtelfähigen Masse vermischen. Die Verarbeitung erfolgt mit einer rostfreien, abgerundeten Edelstahlspachtel. Die Masse wird 2 x satt in die Fugen gespachtelt. Größere Vertiefungen sollten vorgekittet werden. Nach der Trocknung ist auf einen sorgfältigen Schliff zu achten. Letzer Feinschliff mit Korn 100-120. Verarbeitungstemperatur zwischen +15° C bis + 25° C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Bei der Verarbeitung zieht die Holzkittlösung nach. Hier kann durch Zugabe von Ro-Parkett Holzkittlösung die Viskosität korrigiert werden. Zu stark verdünntes Material hat ein Absacken in der Fuge zur Folge.
Ergiebigkeit:	Ca. 40-80 ml/qm je nach Fugengröße.
Trockenzeit:	Bei üblicher Schichtstärke nach ca. 20-30 Minuten schleifbar. Die Trockenzeiten beziehen sich auf Normalklima (20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Auf gute Belüftung, jedoch ohne Zugluft ist zu achten. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie niedrige Temperaturen und höhere Schichtstärken können die Trocknung erheblich verzögern.
Arbeitsgeräte:	Wir bieten für unsere Fußbodenversiegelungen die geeigneten Arbeitsgeräte an: Rostfreie Edelstahlspachteln, Fußbodenroller und Streichbürsten. Nur mit den entsprechenden Arbeitsgeräten lassen sich einwandfreie Versiegelungen erreichen. Arbeitsgeräte sofort nach gebrauch mit Waschlöser Nr. 52 reinigen.
Lagerfähigkeit:	Kühl und trocken lagern. Im original verschlossenen Gebinde ist Ro-Parkett Holzkittlösung ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde fest verschließen und zügig aufbrauchen.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Ro-Parkett Holzkittlösung



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Sicherheit:

Bei der Verarbeitung von Lacksystemen sind die üblichen Vorschriften einzuhalten:

WGK: 3

GefStoffV: F = leicht entzündlich

VbF: A I

ADR/RID: Klasse 3 F 1 II

UN-CODE: 1263

VBG: Unfallverhütungsvorschrift der BG der Chemischen Industrie
"Verarbeiten von Anstrichstoffen".

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 05/06

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit