

# Ro-Parkett Sperrgrund



Öle Wachse Beizen Lacke

## Technische Information

<b>Charakteristik:</b>	Lösemittelbasierende Rollgrundierung Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet werden.
<b>Anwendungsbereich:</b>	<b>Ro-Parkett Sperrgrund</b> wird auf Parkett- und Holzböden als Roll-Grundierung verwendet. Auch für gängige Exotenhölzern geeignet. Es wird eine schöne, warme Anfeuerung des Holzes erzielt.
<b>Untergrund:</b>	Der zu versiegelnde Untergrund muß tragfähig, frei von Staub, Öl, Fett und sonstigen trennend wirkenden Rückständen sein. Unter Umständen muß der Untergrund in mehreren Schleifgängen vorbereitet werden. Der Feinschliff erfolgt mit Körnung 100-120.
<b>Verarbeitung:</b>	<b>Ro-Parkett Sperrgrund</b> muß vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. <u>Beschichtungsaufbau A:</u> 1 x <b>Ro-Parkett Sperrgrund</b> im Rollverfahren auftragen. Auftragsmenge ca. 80-100 ml/qm je nach Saugfähigkeit des Holzes. Keinen Zwischenschliff nach der Grundierung durchführen. Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +15°C bzw. über +25°C verarbeiten. (Umluft/ Untergrund/ <b>Ro-Parkett Sperrgrund</b> )
<b>Verdünnung:</b>	<b>Ro-Parkett Sperrgrund</b> ist verarbeitungsfertig eingestellt.
<b>Trocknung:</b>	Nach einer Trockenzeit von ca. 1 Stunde kann mit lösemittelhaltigen Produkten überlackiert werden. Bei wasserbasierte Produkten muß eine Trockenzeit von mindestens 12 Stunden eingehalten werden. Die Trockenzeiten beziehen sich auf Normalklima (20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit). Auf gute Belüftung, jedoch ohne Zugluft ist zu achten. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie geringere Temperaturen können die Trocknung verzögern.
<b>Grundierung u. Überzüge:</b>	Weitere Anstriche werden je nach Grad der Beanspruchung mit <b>Hyd-Ro Parkett</b> , <b>Hyd-Ro Parkett Plus</b> oder <b>Hyd-Ro Parkett 2 K</b> durchgeführt.
<b>Arbeitsgeräte:</b>	Wir bieten für unsere Fußbodenversiegelungen die geeigneten Arbeits-geräte an: Rostfreie Edelstahlspachteln, Fußbodenroller und Streichbürsten. Nur mit den entsprechenden Arbeitsgeräten lassen sich einwandfreie Versiegelungen erreichen.
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Kühl und trocken lagern. Im original verschlossenen Gebinde ist <b>Ro-Parkett Sperrgrund</b> ca. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde fest verschließen und zügig aufbrauchen.

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

# Ro-Parkett Sperrgrund




---

## Technische Information

### Sicherheit:

Bei der Verarbeitung von Lacksystemen sind die üblichen Vorschriften einzuhalten:

WGK: 1  
 GefStoffV: F = leicht entzündlich  
 BetrSichV: leicht entzündlich (VbF A I)  
 ADR/RID: Klasse 3 F 1 II  
 UN-CODE: 1263  
 VBG: Unfallverhütungsvorschrift der BG der Chemischen Industrie  
 "Verarbeiten von Anstrichstoffen".

### Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 06/05

---

MBH-Lacke GmbH

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit